



## DC10

### Gipsbelägereiniger für Ölkessel

Gipsbelägereiniger DC10 ist eine pulverförmige, alkalisch eingestellte Kombination aus Ätznatron, Soda, Silikaten, Tensiden und Korrosionsschutzinhibitoren. Das Produkt ist unbrennbar, nach der Neutralisation ungiftig und ungefährlich. Es kann in den öffentlichen Kanal abgelassen werden.

Angewendet wird Gipsbelägereiniger DC10 bei allen Heiz- und Dampfkesseln, wo unter besonderen Umständen anstatt von Schwefel- und Russbelägen die besonders hartnäckigen Gips-(Anhydrit-)beläge entstehen.

(siehe unsere Kundeninformation „Bildung von Gipsbelägen in Heizkesseln“)

#### Anwendungskonzentration:

Als 3 bis 20 %ige Lösung, je nach Dicke der Gipsbeläge (Anhydrite) und der gewünschten Schutzfilmbildung.

#### Anwendungsbeschreibung:

Zur Anwendung des Gipsbelägereinigers DC10 wird ein Sprühgerät benötigt zur Einbringung der Reinigungslösung in den Feuerraum und den Rauchgasabzugswegen.

- 1) Gipsbelägereiniger DC10 entsprechend der Belagsstärke (üblicherweise im Verhältnis 1:10) mit kaltem Wasser mischen.
- 2) Losen Ruß und Schwefel mit einer Bürste entfernen.
- 3) Den Heizkessel im gesamten Feuerraum und die Rauchabzugswege besprühen und 5 bis 6 Stunden im feuchten Zustand halten.
- 4) Vor- und Rücklaufschieber schließen.
- 5) Heizkessel sehr rasch auf ca. 90 °C aufheizen.
- 6) Vor- und Rücklaufschieber öffnen und Umlaufpumpe einschalten.
- 7) Lose Gipsbeläge mit Kehrbesen entfernen.
- 8) Sprühgerät gut mit klarem Wasser spülen.

**ACHTUNG:** Bei stärkeren Belägen als 3 bis 4 mm muss der Vorgang wiederholt werden.

Gipsbelägereiniger DC10 ist alkalisch eingestellt, daher empfehlen wir einen geeigneten Haut- und Augenschutz beim Einsatz.

#### Eigenschaften:

Dosierung: als 3 - 20 %ige Lösung  
Aggregatzustand: pulverförmig

**ACHTUNG:** Gebinde vor Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!