



Leckdichter für Abfluss- und Kanalsysteme

DC950 für Abflusssysteme im Innenbereich

DC951 für Kanalsysteme

DC951-RB Reaktionsbeschleuniger für DC951

Geprüfte Dichttechnik beseitigt Wasserverlust in Abfluss- oder Kanalsystemen. Dabei werden Leckstellen am Rohr und an den Muffenverbindungen abgedichtet. Alle handelsüblichen Materialien (Kunststoffe, Guss, Ton, Beton, Blei) werden abgedichtet.

Anwendungsbeschreibung:

Leckdichter wird mittels Füllpumpe in das abzudichtende System eingebracht. Vor der Verwendung das Produkt gründlich schütteln!

Vor der Abdichtung empfehlen wir bei stark verschmutzten (fettigen) Rohren eine gründliche Reinigung mit dem Spezialreiniger DC914-A.

Vor dem Einsatz mit Leckdichter die abzudichtende Leitung absperren und testweise mit Wasser füllen.

Abfluss undicht: Leitungssystem absperren. DC950 mit Wasser verdünnen und ins defekte System einbringen. Je nach Leckgröße und Nässe des Umfeldes die Mischung 1 bis 2 Tage im System belassen. Anschließend die Absperrung öffnen und die Leitung mit Wasser spülen.

HINWEIS: Bei erdverlegten Leitungen muss unser Produkt Leckdichter für Kanalsysteme DC951 in Kombination mit dem Reaktionsbeschleuniger DC951-RB verwendet werden!

Kanal undicht: Leitungssystem absperren. DC951 (ohne Reaktionsbeschleuniger!) mit einer geeigneten Pumpe in die Leitung einpumpen. Eine Wassersäule von ca. 2 m aufbauen und ca. 1 Stunde einwirken lassen. DC951 wieder restlos abpumpen und die Pumpe spülen. Reaktionsbeschleuniger DC951-RB sofort in die Leitung pumpen und nach einer Standzeit von ca. 1 Stunde wieder abpumpen und die Leitung gänzlich entleeren.

Den genannten Vorgang ein zweites Mal durchführen. Anschließend die Leitung mit Wasser befüllen und eine Druckprobe durchführen. Sollte noch eine Undichtigkeit vorhanden sein, so muss der Vorgang nochmal wiederholt werden.

Maximale Wasserverluste: Der Wasserspiegel soll 2 m über dem tiefsten Scheitelpunkt der Rohre stehen. Die Wasserverlustmenge soll 70 % des Volumens des abzudichtenden Leitungsabschnittes innerhalb von 15 Minuten nicht überschreiten.

Voraussetzung für eine optimale Abdichtung ist Sauerstoff (aus der Luft) an der Austrittsstelle.

Dosierung:	DC950:	1 - 1,5 kg pro 5 Liter Wassereintrag
	DC951 und DC951-RB:	pur
Aggregatzustand:	flüssig	
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum	

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!