



Leckdichter für Trink- und Brauchwasserleitungen

DC952 für Wasserverlust bis 25 Liter

DC952-S für Wasserverlust bis 400 Liter

Geprüfte Dichttechnik beseitigt Wasserverlust in Trink- und Brauchwasserleitungen. Es können Lochfraß, Risse und undichte Lötstellen in Kupfer-, Edelstahl-, Kunststoff- und verzinkten Leitungen abgedichtet werden.

Da bei kunststoffummanteltem Rohr keine Luft an die Leckstelle gelangen kann, findet eine Abdichtung nur bedingt statt.

Der Leckdichter kristallisiert in Verbindung mit der Außenluft, es tritt ein mechanischer Verschluss der Leckstelle ein. Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig. Die Inhaltsstoffe von Leckdichter DC952 und DC952-S können im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Anwendungsbeschreibung:

Vor der Verwendung das Produkt gründlich schütteln!

Das defekte Leitungsnetz absperren und entleeren. Inhalt auffangen und messen. Eckventile und Armaturen schließen, ggf. ausbauen. Perlatoren, Siebe, Filter und Wasserzähler müssen ausgebaut werden (Passstücke). Zulauf zur Geschirr- und Waschmaschine schließen.

Die erforderliche Menge Leckdichter vorverdünnen und mit einer Abdrückpumpe (ohne Ansaugsieb) einfüllen. Das Leitungsnetz entlüften und das Leitungsnetz unter Druck setzen (5-7 bar). Der Leckdichter muss an der undichten Stelle austreten, damit er außerhalb vom Rohr kristallisieren kann. Der Leckdichter benötigt eine Kontaktzeit von mind. 2 Tagen (48 Std.).

Bei sehr nassem Umfeld muss die Einwirkzeit auf 4 - 5 Tage verlängert werden.

Nach erfolgter Abdichtung Leckdichter DC952-S ablassen, auffangen und das Leitungsnetz gründlich spülen. Das Leitungsnetz wieder in Betrieb nehmen. Der Warmwasserboiler muss vor Abdichtungsarbeiten abgesperrt werden. Die Arbeitsgeräte nach dem Einsatz gründlich spülen.

Brauchwasserspeicher können abgedichtet werden, wenn dauerhaft von außen Luft an die Leckstelle gelangt (Mischungsverhältnis 1:100).

Aufgefangener Leckdichter kann nochmals verwendet werden!

Dosierung:	pur bis 1:1
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!